

	Technisch Merkblad	2369/1
	2K PU Linocoat WB	Datum van uitgave: 20-6-2013 Datum herziening: Versie: 1.0

PRODUCTOMSCHRIJVING

Slijtvaste en zeer resistente water gedragen 2K pu-gebaseerde vloercoating voor over linoleum en ander soortige kunststofvloeren.

TOEPASSING

Inzetbaar waar een extra slijtvaste bescherming noodzakelijk is en waarmee de kosten aan vloer- onderhoud kunnen worden verlaagd.

EIGENSCHAPPEN

Goede hechting op linoleum (mits juist voorbehandeld)
 Hoge slijtvastheid
 Gemakkelijk te reinigen
 Water gedragen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Wit en kleurloos volgens het kleurmengsysteem in mat / satin / glans
Viscositeit:	1,4 Poise
Verbruik:	100 – 120 g/m ² per laag
Vaste stofgehalte:	ca. 50 vol%
Droging (20°C):	Stofdroog 30 min. Minimaal uithardingstijd 12 uur. Beloopbaar 24 uur Volledig uitgehard 10-15 dagen. Overschilderbaar: Bij rollen 2 ^e laag na 4-6 uur (20°C), bij spuitverwerking nat in nat.
Potlife:	1 uur
Reiniging:	Water
VOC:	(cat. A/j): 140 g/l VOC (2010). Dit product bevat: < 140 g/l

ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS

Linoleum of kunststof vloer moet vrij zijn van wassen. Tevens moet de vloer schoon, droog en vetvrij zijn en te worden ontdaan van alle losse delen. Bij voorkeur de vloer licht opruwen/schuren met Scotch Brite van 3M. Temperatuur van ondergrond en lucht moet hoger zijn als 10°C, luchtvochtigheid lager dan 85% tijdens applicatie en droog tijd. Meng comp. A en B en roer goed gedurende enkele minuten. Direct na mengen te gebruiken. Breng minimaal 2 lagen aan voor voldoende laagdikte, met roller of kwast. Bij spuitverwerking nat in nat verwerken. Specifieke primers kunnen nodig zijn. Zeer poreuze ondergronden kunnen extra applicatie vereisen. Voorkom blootstelling aan vocht, condens/mist, stoom tot 48 uur na applicatie.

VERPAKKINGEN

Wit / TR	1 l / 2,5 l / 5 l
Kleuren	1 l / 2,5 l


HOUDBAARHEID & OPSLAG

In goed gesloten onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie MSDS

OVERIGE GEGEVENS

	Technisch Merkblad 2K PU Linocoat WB	2369/1
		Datum van uitgave: 20-6-2013 Datum herziening: Versie: 1.0

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.